



# POLYTROL

## FARB-AUFFRISCHER

### Eigenschaften

- bringt den Originalfarbton zurück, ohne fettigen oder öligen Glanz
- dringt bis in die Poren ein und benetzt den Untergrund vollständig (im Unterschied zu Polituren oder Wachsen, die nur *auf* der Oberfläche „liegen“)
- bildet harten, trockenen Film an Oberfläche
- auftragen – einwirken lassen – abwischen – fertig
- silikonfrei

### Einsatzgebiete

- für alle Oberflächen, die farbintensiv und wie neu aussehen, wenn sie nass sind
- Reinigung von durch Bewitterung angegriffenen Innen- und Außenflächen aus thermoplastischen (weichen) und duroplastischen (harten) Kunststoffen (auch Gelcoat)
- Regeneration lackierter Oberflächen, die ausgekreidet oder matt geworden sind (auch Pulverbeschichtungen)
- Entfernen von unerwünschten Wachs- und Politurresten auf Kunststoffstoßstangen und –zierleisten
- Schutz und Pflege von Aluminium, Chrom (z.B. Felgen), rostfreiem Stahl, Messing, Kupfer, Edelstahl

### Charakteristik

<b>Kurzbeschreibung</b>	Farbauffrischer für farbige Oberflächen, die durch Bewitterung matt, stumpf und ausgebleichen sind
<b>Aussehen</b>	transparent, leicht gelblich
<b>Bindemittel</b>	„OWATROL-ÖL inside“
<b>Lösungsmittel</b>	Aliphatische Kohlenwasserstoffe
<b>spez. Gewicht bei 18°C</b>	ca. 0,85 g/ cm <sup>3</sup>
<b>Gebindegrößen</b>	250 ml-Spray, 1 Liter, 20 Liter
<b>Lagerfähigkeit</b>	mind. 3 Jahre
<b>Lagerbedingungen</b>	im geschlossenen Originalgebilde (nicht in Kunststoffgebilde umfüllen)
<b>Flammpunkt</b>	67°C
<b>Sicherheitshinweise</b>	siehe Etikett und EN-Sicherheitsdatenblatt Mit lufttrocknenden Ölen getränkte Tücher können sich selbst entzünden, daher immer vor der Entsorgung ausgebreitet trocknen oder in verschlossenen Metallbehältern sammeln.
<b>Eignung</b>	Kunststoffoberflächen aller Art, lackierte Oberflächen, Aluminium, Chrom, Edelstahl, Messing, Kupfer
<b>Verarbeitungsbedingungen</b>	max. 25°C Untergrundtemperatur, keine direkte starke Sonneneinstrahlung; Anwendung auf trockenem Untergrund auch unter 0°C möglich
<b>Werkzeug</b>	weicher Pinsel, fusselreies Tuch, Stahlwolle (für Metall) Reinigung: mit Terpentinersatz (solange nicht getrocknet)

<b>Verdünnung</b>	nur unverdünnt anwenden
<b>Ergiebigkeit</b>	ca. 10 bis 20 m <sup>2</sup> /Liter (bei Metallen bis zu 30 m <sup>2</sup> /Liter)
<b>Trocknungszeit bei 20°C</b>	ca. 2 Stunden

## **Anwendung:**

### **a. Vorbereitung**

zu versiegelnde Flächen müssen trocken, sauber und frei von Fetten und Ölen sein; angrenzende Flächen abdecken; noch nicht getrocknetes **POLYTROL** bei Bedarf mit Terpentinersatz abwaschen.

### **b. Empfehlungen vor der Anwendung**

Vergilbung und Verschmutzungen mit **OWATROL NET-TROL** entfernen und gründlich mit Frischwasser spülen; auf hellen und weißen Oberflächen Vorversuch wegen leicht gelblicher Eigenfarbe des **POLYTROL**

### **c. Anwendung**

#### Kunststoffe:

Mit Pinsel, Lappen oder Spraydose gleichmäßig auftragen und verteilen bis zur Sättigung der Porenstruktur (evtl. mehrere Applikationsgänge).

Nach max. 10 Minuten Oberfläche mit saugfähigem, fussellosem Tuch trocken reiben, dabei überschüssiges **POLYTROL** entfernen.

#### Metalle:

Mit feinsten in **POLYTROL** getränkter Stahlwolle bearbeiten.

Nach ca. 15 Minuten überschüssiges Öl entfernen, mit fussellosem Tuch nachpolieren

### **d. Pflege und Instandhaltung**

Überschüssiges, getrocknetes **POLYTROL** kann mit **OWATROL PENEPREP** oder (verdünntem) **OWATROL DILUNETT** entfernt werden.

Für höheren Glanzgrad: Glanzwax (ohne Schleifmittel) verwenden

<b>ERGIEBIGKEIT</b>	<b>WERKZEUG</b>	<b>VERARBEITUNGS-TEMPERATUR</b>	<b>EINWIRKZEIT</b>	<b>WERKZEUGE REINIGEN MIT</b>
<b>18 m<sup>2</sup>/l</b>	<b>Pinsel Lappen Stahlwolle</b>	<b>+35°C +5°C</b>	<b>10 min</b> ↓ <b>20 min</b>	<b>TERPENTIN-ERSATZ</b>

**Stand: April 2011**

Die vorliegende Produktinformation ersetzt alle älteren Produktinformationen desselben Produktes. Sie dient zur Information unserer Kunden über die Eigenschaften unseres Produktes. Die vorliegenden Auskünfte beruhen auf unseren langjährigen Erfahrungen und sind das Resultat ausführlicher Untersuchungen. Die gegebenen Ratschläge, insbesondere die Lebensdauer betreffend, können nur ein Anhalt sein, da sie sehr stark abhängig sind von der Natur und Beschaffenheit des Untergrundes und der handwerklichen Qualität der Verarbeitung. Eine Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck ist stets zu überprüfen. Da sich die Technik ständig weiterentwickelt, ist es Aufgabe des Anwenders, vor Arbeitsbeginn sicherzustellen, dass die vorliegende Information nicht durch eine neuere ersetzt worden ist.

Hergestellt in Frankreich von: <b>PRODUIT DURIEU S.A.</b> BP 75 – 91072 BONDOUFLE Cedex – FRANCE  Tel.: +33 – 1 60 86 48 70 <a href="http://www.rustol.com">www.rustol.com</a>	Vertrieb für Deutschland und Österreich: innoskins GmbH Beckershof 3 – 24558 Henstedt-Ulzburg Tel.: 04193 – 7540-0 Fax: 04193 – 7540-10 info@innoskins.de <a href="http://www.innoskins.de">www.innoskins.de</a>
---	---